

## SCHMUCKHALBZEUGE **LOTE**

Legierung	Fließverhalten und Arbeitstemperatur [°C]		
	Lot 1 hart	Lot 2 mittel	Lot 3 weich
<b>Farbgoldlot cadmiumfrei</b>			
333/- gelb	740	720	710
375/- gelb	750	720	690
585/- gelb	800	750	720
750/- gelb	810	770	730
585/- rot	800	-	-
750/- rot	825-875	690-790	-
917/- gelb	880	-	850
<b>Weißgoldlot cadmiumfrei</b>			
585/- weiß	840	-	750
750/- weiß	840	-	800
830/- weiß Ni	850	-	-
<b>Silberlot cadmiumfrei</b>			
Ag-Lot	700	680	650-680
<b>Platinlot</b> (mit Goldanteil)	-	-	1100
<b>Platinlot</b> (mit Gold- und Platinanteil)	1400	-	-
<b>Palladium</b>	1015-1120	870-940	685-735
<b>Emaillot</b>	770	-	-

### Lieferform:

als Blech alle Sorten lagernd  
333/-G cdf. weich, mittel + hart  
750/-G cdf. weich, mittel + hart

als Drahtlot in diesen Sorten möglich:  
585/-G cdf. weich, mittel + hart

**Lotflachdraht:** 0,25 x0,95 mm in Dentalspulen L3 333/-G 585/-G 750/-G  
5 gr Spule